ichemco
Developing Chemical Excellence

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI ISO **45001:2018**

Release W20 GB3

Descrizione

Il RELEASE W 20 GB3 è un composto acquoso a base di dispersioni acriliche modificate con vari agenti distaccanti speciali totalmente compatibili.

Applicazione

Il RELEASE W 20 GB3 è consigliato per adesivi applicati in hot-melt ed a solvente.
Si utilizza su supporti tipo carta Kraft per nastri maschera, per conferire proprietà distaccanti a contatto di materiali autoadesivi.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	20 ± 1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	800 ÷ 1300 (1)
8. pH		7 ÷ 9

(1) No 2 RV; 20 RPM

Solventi	acqua

Modalità d'impiego

Si applica su carta Kraft, tramite Mayer Bar, oppure Reverse Roll, Roto Gravure o Lama ad Aria, eventualmente previa diluizione oppure addensamento con addensanti acrilici.
La quantità da applicare è abbastanza variabile, dipendendo anche dalla porosità o rugosità del supporto: in genere si usano da 1 a 3 g/m^2 secchi.
Dopo l'asciugamento il sistema autoreticola, con un meccanismo che è ottimale se si raggiunge una temperatura superiore ai 150°C per qualche secondo.
Le caratteristiche di invecchiamento del film sono da ritenersi ottime.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Tenere il materiale tra +5 e +40°C, malgrado l'alta stabilità al gelo/disgelo.
In caso di stoccaggio prolungato è consigliabile rimescolare il composto con agitatore lento per 10 - 15 minuti prima dell'uso.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it