



Tackmelt HM 15 A

Description

Le TACKMELT HM 15 A est un adhésif thermofusible à base de caoutchoucs et résines thermoplastiques, incorporant des antioxydants spéciaux qui garantissent une bonne résistance au vieillissement. L'adhérence et le pelage du TACKMELT HM 15 A sont très élevés ; la cohésion est excellente.

Application

Le produit peut être utilisé pour la production de rubans adhésifs double-face et pour le laminage des mousses et de panneaux isolants.

Spécifications techniques

Méthode d'essai	UdM	Standard
4. Point de ramollissement "bille et anneau"	°C	100 - 110
108. Viscosité à 170 °C	mPa.s	20000 - 50000

Propriétés du film

Méthode d'essai	UdM	Standard
10. Adhésion sur acier	N/in	39
17. Adhésion instantanée (Rolling Ball Tack)	cm	30
96. SAFT	°C	97
125. Loop Tack	N	25

Valeurs indicatifs; enduction sur ligne pilote à 1 m/min; 30±3 g/m² sur film en PET (23 µm) TCA

Mode d'emploi

Le TACKMELT HM 15 A doit être chauffé à 150-170 °C avec un fondoir approprié et maintenu à une

température stable pendant l'emploi (les changements de température provoquent une variation de la viscosité et, par conséquent, de la condition de processus de l'enduction). Le meilleur système d'enduction est le « slot-die ». Le produit a été conçu pour résister aux hautes températures, mais il est préférable d'éviter les chocs thermiques.

Emballage

Le produit est livré dans pillows de 150g en boîtes en carton (20 kg); fûts fibre (180 kg).

Stockage

Garder le produit au-dessous de +35 °C. Eviter le contact avec la poussière, les liquides et les autres agents contaminants.

Utiliser dans 12 mois de la date de fabrication (non ouvert et dans son emballage d'origine).

Notes

Le TACKMELT HM 15 A fourni en pillows (oreillers) dans des boîtes de 20 kg a une durée de vie de trois mois. Le TACKMELT HM 15 A fourni dans fûts en fibre de 180 kg a une durée de vie de 12 mois.