



Eco Ink PAM RU

(Provisoire)

Description

Les encres ECO INK PAM RU sont basées sur des résines polyamides modifiés avec un additif antiadhérent spécial. Ils sont exempts de solvants aromatiques. Ces encres ont été étudiées pour l'impression soit de rubans en PP avec adhésif acrylique à base d'eau, soit de rubans imprimables thermofusible et à base solvants, soit de rubans imprimables à base solvant.

Leur formulation spéciale permet d'achever des impressions lumineuses et couvrantes, presque au même niveau de l'encre PAM sans additifs, mais avec la particularité d'offrir une résistance exceptionnelle au vieillissement de la presse.

Application

A) IMPRESSION DES RUBANS EN PP AVEC ADHESIF ACRYLIQUE BASE EAU (SANS RELEASE)1. Traiter Corona;2. Appliquer l'encre ECO INK PAM RU. Machines d'impression : SIAT L 33 C ou L 33/200 ou L36C.

B) RUBANS PRETRAITES AVEC RELEASE IMPRIMABLE : Impression à un seule passage (sans PRIMER et RELEASE).1. Faire chauffer le cylindre extérieur 45° C (thermostat interne à environ 150° C);2. Appliquer l'encre ECO INK PAM RU. Machines d'impression: SIAT L 33 ou L 36.

Spécifications techniques

Méthode d'essai	UdM	Standard
Solvants		octane / héptane / alcool isopropylique

Mode d'emploi

Les encres ECO INK PAM RU sont prêts à l'emploi et ne doivent pas être dilués. Cependant, étant constitué par un mélange de deux composants hétérogènes (encre et additifs) avec poids spécifique température de solidification différents, nécessitent plusieurs précautions d'usage. Dans le cas où les encres sont conservées à des températures inférieures à +25°C, le composant additif a tendance à se solidifier. Il faut chauffer et agiter dans une chambre chaude ou dans un bain d'eau à températures supérieures à 35 °C jusqu'à ce que le produit est complètement liquide (ATTENTION: le produit est inflammable). Si la température à l'endroit d'utilisation ne suffit pas (> +25 °C), vérifier que l'encre n'ait pas tendance à se solidifier dans le réservoir d'impression. Dans ce cas, vider, chauffer le produit jusqu'à ce qu'il soit complètement mélangé et reprendre le processus.

Emballage

Le produit est livré dans fût métallique (10 kg).

Stockage

Stocker l'encre dans un endroit chaud (en hiver), à des températures supérieures à +25 °C (ATTENTION: le produit est inflammable).

Utiliser dans 6 mois de la date de fabrication (non ouvert et dans son emballage d'origine).

Notes

Pour nettoyer la presse d'impression, nous suggérons d'utiliser notre produit DILUENTE C PAM; pour remplacer le solvant évaporé des récipients ouverts pendant une longue période, nous recommandons d'ajouter le DILUENTE C PAM. Pour accélérer l'évaporation, ajouter 5% de



ichemco
Developing Chemical Excellence

ACCELERANTE C PAM; pour la ralentir, ajouter 5%
de RITARDANTE C PAM.