



Tackwhite AK 35

(Provisoire)

Description

Le TACKWHITE AK 35 est un adhésif à base de polymères acryliques en dispersion aqueuse. Il se caractérise par un excellent ancrage sur les polyoléfinés traitées. En plus, il présente une résistance élevée aux plastifiants, en gardant les caractéristiques d'adhérence constantes après le vieillissement.

Application

Le TACKWHITE AK 35 est recommandé pour la production de films plastiques.

Spécifications techniques

Méthode d'essai	UdM	Standard
1. Résidu sèche	%	35±1
3. Viscosité Brookfield	mPa.s	3000 - 6000 ⁽¹⁾
8. pH		8 - 9
Solvants		eau

⁽¹⁾ N° 4 RV; 20 RPM

Propriétés du film

Méthode d'essai	UdM	Standard
11. Pouvoir adhésif sur acier (pelage à 180°)	g/in	1 000
17. Adhésion instantanée (Rolling Ball Tack)	cm	6
22. Résistance au cisaillement statique (shear)	h	> 50
97. Loop Tack	g	900

Valeurs indicatifs; 22±2 g/m² d'adhésif sec sur film en PET (36 µm)

Mode d'emploi

Le procédé d'enduction optimal est avec Mayer bar et reverse roll; si nécessaire, le produit peut être épaissi avec un épaississement approprié de nature acrylique.

Emballage

Le produit est livré dans fûts en fer (200 kg); citernes en plastique (1000 kg).

Stockage

Garder à des températures comprises entre +5 et +30 °C et à l'écart des sources de chaleur. Protéger du gel.

Utiliser dans 6 mois de la date de fabrication (non ouvert et dans son emballage d'origine).