Antiox AHM FF2 E

Descrizione

L'ANTIOX AHM FF2 E è una miscela sinergica di più sistemi antiossidanti non macchianti, che include stabilizzanti fenolici primari, tioesteri per incrementare la stabilità nel tempo e fosfiti per garantire protezione alle alte temperature durante la lavorazione. La forma fisica dei componenti è prevalentemente (ma non completamente) granulare, per evitare la formazione di polvere durante l'uso e consentire un'ottima scorrevolezza.

Applicazione

Questa formula è specialmente studiata per l'utilizzo sia in sistemi a base di polimeri in HOT-MELT che di polimeri in soluzione.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	99 ± 1
5. Intervallo di fusione	°C	50 ÷ 190

Modalità d'impiego

1) HOT-MELT (pph su 100 di polimero):
a) Gomme termoplastiche, come SIS, SBS, (Cariflex, Solprene, ecc.): 1,2 - 1,5
b) Etilene-vinilacetato (EVA, tipo Elvax, ecc.): 0,3 - 0,4
c) Poliuretani termoplastici (Laricol, Desmocoll, ecc.): 0,2 - 0,4
d) Poliammidi (Reamide, Versamide, ecc.): 0,5 - 1,0

2) SISTEMI IN SOLUZIONE
Gomma naturale, SBR, gomma cloroprene, gomma butile, polisoprene: 0.5-1.

L'ANTIOX AHM FF2 E può essere introdotto direttamente nel composto, insieme ad altri ingredienti della formula, sciolto o disperso in uno di essi (se si tratta di un solvente).

Imballo

Il prodotto è confezionato in sacchi in plastica (20 kg); fusti in fibra (50 kg).

Stoccaggio

Il prodotto deve essere conservato in condizioni fresche e asciutte, al riparo da umidità, calore, luce solare e acqua.
Una volta aperto, ogni singola confezione deve essere utilizzata nella sua interezza per evitare idrolisi. La conservazione a temperature elevate, l'esposizione a calore diretto e/o umidità potrebbero ridurre significativamente la durata di conservazione del prodotto. Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

L'ANTIOX AHM FF2 E, essendo una miscela, non ha un esatto punto di fusione. Il test con capillare evidenzia i valori indicati in tabella.

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it