Tacksol 20/81934

(Provvisoria)

Descrizione

Il TACKSOL 20/81934 è un autoadesivo a solvente a base di gomma naturale e resine, con caratteristiche di ottima resistenza (dopo reticolazione) all'invecchiamento ed al calore.

Applicazione

Il TACKSOL 20/81934 può essere applicato su qualsiasi substrato (carta, poliestere, PP, PE, PVC, ecc.).
E' particolarmente idoneo per la produzione di nastri protettivi.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	34±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	25000 - 55000
Solventi		esano / toluene / etilacetato

Modalità d'impiego

Qualora si volesse aumentare la resistenza termica o meccanica, si consiglia l'aggiunta dello 0,5 - 1% di CURING AGENT D, tenendo presente che il pot-life dell'adesivo dopo l'attivazione va da 6 a 24 ore, in funzione delle condizioni ambientali.

Imballo

Il TACKSOL 20/81934 è fornito in fusti da 200 litri (ca 140 kg netti).

Stoccaggio

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 20 feb 2026

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it