Tacksol 20/81934

(Provisorisches)

Beschreibung

TACKSOL 20/81934 ist ein lösungsmittelhaltiger Haftklebstoff auf Basis von Naturkautschuk und Spezialharzen. Nach der Aushärtung weist er eine sehr gute Alterungs-, Licht- und Wärmebeständigkeit auf.

Anwendung

TACKSOL 20/81934 kann auf jedem Träger (Papier, Polyester, PP, PE, PVC, ...) aufgetragen werden. Dieses Produkt wird für die Herstellung von Schutzfolien und -Klebebändern empfohlen.

Technische Spezifikationen

Testmethode	ME	Standard
1. Trockenrückstand	%	34 ± 1
3. Brookfield-Viskosität 25 °C	mPa.s	25000 ÷ 55000
Lösungsmittel		Hexan / Toluol / Ethylacetat

Gebrauchsanweisung

Wenn die Wärme- oder mechanische Beständigkeit erhöht werden muss, sollten 0,5–1 % HÄRTEMITTEL CURING AGENT D zugesetzt werden, wobei zu beachten ist, dass sich die Verarbeitungszeit des Klebstoffs in diesem Fall auf maximal 24 Stunden verkürzt.

Verpackung

Verpackung: 200-Liter-Eisenfass (ca. 140 kg Netto).

Lagerung

Verwenden Sie in 12 Monaten ab dem Datum der Herstellung (ungeöffnet und in der Originalverpackung).

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI) - ITALIEN
Telefon: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it