



# RELEASE W40 GB52 LV

(Provisoire)

## Description

Le **RELEASE W40 GB52 LV** est un composé aqueux à base de dispersions acryliques, modifiées à l'aide de divers agents de démoulage spéciaux.

## Application

Le **RELEASE W40 GB52 LV** est un produit à pouvoir de démoulage modéré, recommandé pour les adhésifs thermofusibles et à base de solvants. Il s'utilise sur des supports poreux, tels que le papier kraft pour les rubans de masquage, afin de conférer des propriétés de démoulage au contact des matériaux adhésifs.

## Spécifications techniques

| Méthode d'essai                | UdM   | Standard |
|--------------------------------|-------|----------|
| 1. Extrait sec                 | %     | 40 ± 1,5 |
| 3. Viscosité Brookfield à 25°C | mPa.s | 30 ÷ 100 |
| 8. pH                          |       | 8 ÷ 9    |

## Mode d'emploi

Il s'applique sur du papier kraft, à l'aide d'une barre Meyer, d'un système Reverse Roll, d'une rotogravure ou d'une lame d'air, éventuellement après dilution ou épaississement à l'aide d'épaississants acryliques.

La quantité à appliquer est assez variable et dépend également de la porosité ou de la rugosité du support : on utilise généralement entre 1 et 3 g/m<sup>2</sup> sec.

Après séchage, le système se réticule, selon un mécanisme qui est optimal si l'on atteint une température supérieure à 150 °C pendant quelques secondes.

Les caractéristiques de vieillissement du film sont considérées comme excellentes.

## Emballage

Le produit est livré dans fûts en fer (200 kg); cuves IBC en plastique (1000 kg).

## Stockage

Conservez le produit à une température comprise entre +5 et +40 °C, malgré sa grande résistance aux cycles de gel-dégel.

**Le produit a tendance à se stratifier ; nous vous recommandons donc de le mélanger à l'aide d'un agitateur à faible vitesse pendant 10 à 15 minutes avant utilisation.**

Utiliser dans 9 mois de la date de fabrication (non ouvert et dans son emballage d'origine).