



Blendex Seal DH 6

Descrizione

Il BLENDEX SEAL DH 6 è un termoadesivo da utilizzare quando è desiderata una mano morbida ed asciutta a temperatura ambiente. Sviluppa un ottimo potere adesivo dopo pochi secondi di riscaldamento a temperature superiori agli 90°C.

Applicazione

Il BLENDEX SEAL DH 6 viene usato come termoadesivo molto elastico per accoppiare vari materiali (tessuti, non tessuti, pelli, finte pelli, schiume, ecc.), la temperatura minima di rinvenimento consigliata è di 90°C, (ottimale 90 - 110°C).

Specifiche tecniche

1. Residuo Secco	%
BLENDEX SEAL DH6 (V2)	45±2
3. Viscosità Brookfield	mPa.s
25°C	
BLENDEX SEAL DH6 (V2)	17000 - 27000 ⁽¹⁾
8. pH	
BLENDEX SEAL DH6 (V2)	8 - 10

⁽¹⁾ No 6 RV; 20 RPM

nostro addensante SL 6103; viene fornito anche già addensato secondo la tabella sopra riportata.

Imballo

Viene fornito in cisternette da 1.000 litri o in fusti da 200 litri.

Stoccaggio

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Caratteristiche del film

95. Termosaldabilità	°C
BLENDEX SEAL DH6 (V2)	85

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Il prodotto viene applicato per spalmatura in transfer o diretta, eventualmente addensato con il