Tackwhite NA 55

Descrizione

Il TACKWHITE NA 55 è un autoadesivo in dispersione acquosa a base di lattici acrilici. Presenta caratteristiche di elevata resistenza all'invecchiamento e ottima resistenza alla luce.

Applicazione

Il TACKWHITE NA 55 è particolarmente indicato per la spalmatura di nastri protettivi in PE.
Il TACKWHITE NA 55 è anche indicato per la spalmatura di nastri a basso peel ed ottima rimovibilità, per la produzione di etichette rimovibili (anche per uso alimentare) e per modificare le proprietà di altri adesivi acrilici.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	50 ± 1
8. pH		7,5 ÷ 8,5
Solventi		acqua

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	20 ÷ 50
22. Shear Statico	h	≥ 100
97. Loop Tack Test	g	100 ÷ 300

Valori indicativi; 22±2 g/m^2 secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Il prodotto può essere usato tal quale, utilizzando i sistemi noti di spalmatura, quali Mayer bar, lama d'aria, oppure racla rotante o coltello.
Sono possibili eventuali diluizioni con acqua. E' consigliata l'attivazione con Curing Agent W3 DIL, in ragione del 2-3,5%. La reticolazione migliora la resistenza all'acqua ed evita trasferimenti di adesivo sulle superfici sulle quali viene applicato.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperatura compresa tra +5 e +40°C.
Tenere sempre le confezioni ben chiuse onde evitare la formazione di pelli superficiali.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it

16/11/2026