ichemco
Developing Chemical Excellence

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI ISO **45001:2018**

# Tackwhite AP 15

## Descrizione

Il TACKWHITE AP 15 è un autoadesivo in dispersione acquosa a base di lattici acrilici. Presenta caratteristiche di elevata coesione e, dopo reticolazione, ottima bagnabilità su superfici diverse ed elevata resistenza all'acqua.

## Applicazione

Il TACKWHITE AP 15 è indicato per la spalmatura di nastri protettivi in PE.

## Specifiche tecniche

| Metodo di analisi | UM | Standard |
|---|---|---|
| 1. Residuo Secco | % | 44 ± 1 |
| 3. Viscosità Brookfield 25°C | mPa.s | 200 ÷ 1500 (1) |
| 8. pH | | 8 ÷ 9 |

(1) No 2 RV; 20 RPM

Solventi: acqua

## Caratteristiche del film

| Metodo di analisi | UM | Standard |
|---|---|---|
| 11. Adesività su Acciaio | g/in | 700 ÷ 1400 |
| 17. Rolling Ball Tack | cm | 8 ÷ 15 |
| 22. Shear Statico | h | ≥ 70 |
| 97. Loop Tack Test | g | 500 ÷ 1000 |

Valori indicativi; 22±2 g/m$^2$ secchi di adesivo su film PET 36 µm

## Modalità d'impiego

Il prodotto è disponibile con viscosità adatta per spalmatura con sistema Mayer bar, gravure o lama d' aria.

Il TACKWHITE AP 15 va attivato con XAMA 7, in ragione dello 0,5-1,5% sul prodotto t.q.. E' opportuno eseguire test preliminari per determinare la quantità ideona di reticolante, che dipende dalle caratteristiche finali desiderate. Il TACKWHITE AP 15 può essere diluito con acqua prima dell'uso; in questo caso verificare il valore del pH ed eventualmente aggiungere ammoniaca fino a pH=9. Dopo questa operazione, procedere con l'aggiunta dello XAMA 7.
Il reticolante va aggiunto lentamente e sotto agitazione, in modo da ottenere una dispersione omogenea nel prodotto. Il pot-life del prodotto reticolato diminuisce e dipende da concentrazione del reticolante, pH e temperatura.

## Imballo

Il prodotto è confezionato in fusto plastica (25 kg); fusti in plastica (50 kg); fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

## Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperatura compresa tra +5 e +40°C. Proteggere dal gelo.
Tenere sempre le confezioni ben chiuse onde evitare la formazione di pelli superficiali.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).



Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

**ICHEMCO srl**
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it

29/06/2026