# Tackwhite AP 03 HP

## Descrizione

Il TACKWHITE AP 03 HP è un autoadesivo in dispersione acquosa a base di lattici acrilici. Presenta caratteristiche di elevata resistenza all'invecchiamento e ottima resistenza alla luce.

## Applicazione

Il TACKWHITE AP 03 HP è indicato per la spalmatura di nastri protettivi dove è richiesta una buona adesività su superfici difficili con alta rugosità.

## Specifiche tecniche

| Metodo di analisi | UM | Standard |
|---|---|---|
| 1. Residuo Secco | % | 50 ± 2 |
| 3. Viscosità Brookfield 25°C | mPa.s | 500 ÷ 1500 (1) |
| 8. pH | | 8 ÷ 9 |

(1) No 2 RV; 20 RPM

Solventi: acqua

## Caratteristiche del film

| Metodo di analisi | UM | Standard |
|---|---|---|
| 10. Adesività su Acciaio | N/in | 15 ÷ 20 |
| 22. Shear Statico | h | ≥ 50 |
| 125. Loop Tack | N | 9 ÷ 15 |

Valori indicativi; 22±2 g/m$^2$ secchi di adesivo su film PET 36 µm

## Modalità d'impiego

Il prodotto può essere applicato con i tradizionali sistemi di spalmatura: Mayer bar, lama d'aria,...
E' necessario attivare il prodotto con Curing Agent X7 (0,8-1% circa) o con altri reticolanti idonei.
Il prodotto può essere diluito con acqua. Prima dell'aggiunta di Curing Agent X7 o di altri reticolanti poliaziridinici, è necessario controllare il pH ed eventualmente aggiungere ammoniaca fino a pH=9.
I reticolanti vanno aggiunti lentamente e sotto agitazione, per ottenere un buona dispersione nell'adesivo.
Dopo l'aggiunta del reticolante, il pot-life del prodotto diminuisce; la diminuzione dipende dal tipo di reticolante, dalla temperatura e dal valore di pH.

## Imballo

Il prodotto è confezionato in fusto plastica (25 kg); fusti in plastica (50 kg); fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

## Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperatura compresa tra +5 e +40°C.
Tenere sempre le confezioni ben chiuse onde evitare la formazione di pelli superficiali.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).



Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it